

Karta danych technicznych

HP Premium 80 GSM

Parametr	Standard	Jednostka	Wartość
Gramatura	ISO 536	g/m ²	80 +/- 2
Grubość	ISO 534	µm	112 +/- 3
Wilgotność	ISO 287	%	4,4 +/- 0,6
Gładkość	ISO 8791-2	Bendtsen ml/min	230 +/- 50
Białość	ISO 11475	CIE	170 +/- 3
Jasność	ISO 2470-2	%	113 +/- 1
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	92 +/- 2
Sztywność MD	ISO 2493	mN	150 +/- 15
Sztywność CD	ISO 2493	mN	50 +/- 15

Miejsca produkcji:

Zakłady produkcyjne działają zgodnie z następującymi normami



Atrybuty specjalne:



Odniesienia:
Produkt wykonany z uwzględnieniem wymagań normy DIN EN 12281
Produkt wykonany z pulpy w procesie ECF
ISO 45001 - Bezpieczeństwo i higiena pracy