

Karta danych technicznych

200 GSM

Parametr	Standard	Jednostka	Wartość
Gramatura	ISO 536	g/m ²	200 +/- 5
Grubość	ISO 534	µm	196 +/- 3
Wilgotność	ISO 287	%	4,6 +/- 0,6
Gładkość	ISO 5627	Bekk sec	135 +/- 20
Białość	ISO 11475	CIE	168 +/-3
Jasność	ISO 2470-2	%	112 +/- 1
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	Min 98
Sztywność MD	ISO 2493	mN	700 +/- 30
Sztywność CD	ISO 2493	mN	400 +/- 20

Miejsca produkcji:

Zakłady produkcyjne działają zgodnie z następującymi normami



Atrybuty specjalne:



Odniesienia:
Produkt wykonany z uwzględnieniem wymagań normy DIN EN 12281
Produkt wykonany z pulpy w procesie ECF
ISO 45001 - Bezpieczeństwo i higiena pracy