



Karta danych technicznych

Parametr	Standard	Jednostka	Wartość
Gramatura	ISO 536	g/m ²	80
Grubość	ISO 534	µm	106
Wilgotność	ISO 287	%	4,1
Gładkość	ISO 8791	Bendtsen ml/min	220
Białość	ISO 11475	CIE	150
Jasność	ISO 2470-2	%	107
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	91



Odniesienia:

Produkt wykonany z uwzględnieniem wymagań normy DIN EN 12281

Produkt wykonany z pulpy w procesie ECF.

Sylvamo Sweden AB

Nymöllavägen 260-15, 295 73

Nymölla, Szwecja

Data wydania: Maj 2023