

## Karta danych technicznych

### Pro design 250 gsm

Parametr	Standard	Jednostka	Wartość
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	250 +/- 6
Grubość	ISO 534	µm	250 +/- 5
Wilgotność	ISO 287	%	4,5 +/- 0,6
Gładkość	ISO 5627	Bekk sec	100 +/- 10
Białość	ISO 11475	CIE	168 +/-3
Jasność	ISO 2470-2	%	112 +/- 1
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	Min 98
Sztywność MD	ISO 2493	mN	1060 +/- 30
Sztywność CD	ISO 2493	mN	640 +/- 20

Miejsca produkcji:

Zakłady produkcyjne działają zgodnie z następującymi normami



Atrybuty specjalne:



Odniesienia:  
Produkt wykonany z uwzględnieniem wymagań normy DIN EN 12281  
Produkt wykonany z pulpy w procesie ECF  
ISO 45001 - Bezpieczeństwo i higiena pracy