

Karta danych technicznych

Pro-design 90 GSM

Parametr	Standard	Jednostka	Wartość
Gramatura	ISO 536	g/m ²	90 +/- 3
Grubość	ISO 534	µm	99 +/- 3
Wilgotność	ISO 287	%	4,4 +/- 0,6
Gładkość	ISO 5627	Bekk sec	130 +/- 20
Białość	ISO 11475	CIE	168 +/- 3
Jasność	ISO 2470-2	%	112 +/- 1
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	Min 92
Sztywność MD	ISO 2493	mN	125 +/- 15
Sztywność CD	ISO 2493	mN	65 +/- 15

Miejsca produkcji:

Zakłady produkcyjne działają zgodnie z następującymi normami



Atrybuty specjalne:



Odniesienia:
Produkt wykonany z uwzględnieniem wymagań normy DIN EN 12281
Produkt wykonany z pulpy w procesie ECF
ISO 45001 - Bezpieczeństwo i higiena pracy