

Karta danych technicznych

Pro-Design 300gsm

Parametr	Standard	Jednostka	Wartość
Gramatura	ISO 536	g/m ²	300 +/- 8
Grubość	ISO 534	µm	300 +/- 6
Wilgotność	ISO 287	%	4,5 +/- 0,6
Gładkość	ISO 5627	Bekk sec	75 +/- 10
Białość	ISO 11475	CIE	168 +/- 3
Jasność	ISO 2470-2	%	112 +/- 1
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	Min 99
Sztywność MD	ISO 2493	mN	1500 +/- 40
Sztywność CD	ISO 2493	mN	940 +/- 30

Miejsca produkcji:

Zakłady produkcyjne działają zgodnie z następującymi normami



Atrybuty specjalne:



Odniesienia:
Produkt wykonany z uwzględnieniem wymagań normy DIN EN 12281
Produkt wykonany z pulpy w procesie ECF
ISO 45001 - Bezpieczeństwo i higiena pracy