

## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

### PAPIER KSERO COPY & PRINT

#### PARAMETRY

	STANDARD	WARTOŚĆ DOCELOWA	WARTOŚCI TYPOWE	
Gramatura, g/m <sup>2</sup>	ISO 536	80.0	76.0	84.0
Grubość, µm	ISO 534	98.0	91	105
Sztywność MD, mN	ISO 2493-1		≥ 75	
Sztywność CD, mN	ISO 2493-1		≥ 35	
Rozciągliwość MD, kN/m	ISO 1924-2		≥ 4.4	
Szorstkość metodą Bendtsena, ml/min	ISO 8791-2	220	110	320
Przepuszczalność powietrza, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1700	
Wilgotność, %	ISO 287	4.2	3.5	5.0

#### Parametry optyczne

	STANDARD	WARTOŚĆ DOCELOWA	WARTOŚCI TYPOWE	
Białość, CIE	ISO 11475	146	141	151
Jasność D65, %	ISO 2470-2	105	101	109
Nieprzezroczystość, %	ISO 2471	93	≥ 90	