

Papier do drukarki A4 75 - CIE 146

Nr	Opis	Jednostka	Certyfikat	Gramatura (gsm)	
				75	
1	Gramatura	gr/m2	PN-EN ISO 536	75 ± 3%	
2	Grubość	µm	PN-EN ISO 534	104 ± 4	
3	Wilgotność	%	ISO 287	3.5 - 5.0	
4	Nieprzezroczystość	%	ISO 2471	93.0 ± 2	
5	Szorstkowość [met. Bendtsena]	cm3/min	ISO 8791-2	220 ± 60	
6	Sztwność kątowna	MD	mNm	ISO 2493-1	112 -15%
		CD			48 -15%

Właściwości optyczne

Nr	Opis	Jednostka	Certyfikat	Białość
				Barwa
1	Białość D65	%	ISO 2470-2	105.0 ± 2
2	CIE Biel	CIE	ISO 11475	146.0 ± 3

STAN TESTOWY (T 402 SP 08)
TEMPERATURA 23 ± 1 °C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 50 ± 2%

