

## Papier do drukarki A4 75 - CIE 146

| Nr | Opis                           |    | Jednostka | Certyfikat    | Gramatura (gsm) |
|----|--------------------------------|----|-----------|---------------|-----------------|
|    |                                |    |           |               | 75              |
| 1  | Gramatura                      |    | gr/m2     | PN-EN ISO 536 | 75 ± 3          |
| 2  | Grubość                        |    | µm        | PN-EN ISO 534 | 104 ± 4         |
| 3  | Wilgotność                     |    | %         | ISO 287       | 3.5 - 5.0       |
| 4  | Nieprzezroczystość             |    | %         | ISO 2471      | 93.0 +2/-1      |
| 5  | Szorstkość<br>[met. Bendtsena] |    | cm3/min   | ISO 8791-2    | 220 ±60         |
| 6  | Sztywność<br>kątowna           | MD | mNm       | ISO 2493-1    | 112 -15%        |
|    |                                | CD |           |               | 48 -15%         |

### Właściwości optyczne

| Nr | Opis        | Jednostka | Certyfikat | Białość   |
|----|-------------|-----------|------------|-----------|
|    |             |           |            | Barwa     |
| 1  | Białość D65 | %         | ISO 2470-2 | 105.0 ± 2 |
| 2  | CIE Biel    | CIE       | ISO 11475  | 146.0 ± 3 |

**STAN TESTOWY (T 402 SP 08)**  
**TEMPERATURA 23 ± 1 °C**  
**WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 50 ± 2%**

