

Papier do drukarki A4/A3 80 - CIE 161

Nr	Opis	Jednostka	Certyfikat	Gramatura (gsm)
				80
1	Gramatura	gr/m2	PN-EN ISO 536	80 ± 2
2	Grubość	µm	PN-EN ISO 534	108 ± 3
3	Wilgotność	%	ISO 287	3.5 - 5.0
4	Nieprzezroczystość	%	ISO 2471	94.0 +2 /-1
5	Szorstkowość [met. Bendtsena]	cm3/min	ISO 8791-2	180 ± 50
6	Sztywność kątowna	MD	ISO 2493-1	124 -15%
		CD		56 -15%

Właściwości optyczne

Nr	Opis	Jednostka	Certyfikat	Białość
				Barwa
1	Białość D65	%	ISO 2470-2	109.0 ± 2
2	CIE Biel	CIE	ISO 11475	161.0 ± 3

STAN TESTOWY (T 402 SP 08)

TEMPERATURA 23 ± 1 °C

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 50 ± 2%

**W PROCESIE PRODUKCJI NIE STOSUJE SIĘ DWUTLENKU CHLORU
(ECF - ELEMENTAL CHLORINE FREE)**

